

**RECACRIL DECORLINE BASIC & INSPIRATION**

<b>CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS</b>							
	<b>BASIC</b>	<b>SÓLIDO</b>	<b>LISTADO</b>	<b>LISO FLAMÉ</b>	<b>ESPIGA</b>	<b>LINO</b>	<b>NORMA / STANDARD</b>
Composición / Composition	100% Fibra acrílica tintada en masa / 100% Solution dyed Acrylic						
Tipo de tejido / Type of textile	Acrílico reversible especial para tapicería / Special reversible Acrylic for upholstery						
Acabado / Finish	Tratamiento especial "Infinity" para tapicería: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona / Special Infinity treatment for upholstery applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable						BS7209
Ligamento / Pattern	Tafetán / Taffeta	Esterilla / Basket weave	Tafetán / Taffeta	Tafetán / Taffeta	Sarga / Twill	Fantasia / Fantasy	
Gama de colores / Range colors	34 colores / 34 colours	8 colores / 8 colours	4 colores / 4 colours	8 colores / 8 colours	8 colores / 8 colours	8 colores / 8 colours	
Uso / Use	Interior y Exterior / Indoor & Outdoor						
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES</b>							
Peso / Weight	270 g/m <sup>2</sup>	290 g/m <sup>2</sup>	265 g/m <sup>2</sup>	270 g/m <sup>2</sup>	245 g/m <sup>2</sup>	300 g/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127
Espesor / Thickness	0,50 mm	0,56 mm	0,50 mm	0,53 mm	0,46 mm	0,60 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho / Width	152 cm						
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m						
Columna de agua / Water Column	≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 180 mm	≥ 180 mm	≥ 150 mm	≥ 150 mm	UNE-EN ISO 20811
Resistencia a la Tracción (Urdimbre/Trama)/ Tensile Strength (Warp/Weft)	155/85 daN/5 cm	210/90 daN/5 cm	170/100 daN/5 cm	160/85 daN/5 cm	160/100 daN/5 cm	195/70 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Alargamiento a la Rotura (Urdimbre/Trama)/ Elongation at break (Warp/Weft)	39/36%	29/37%	43/36%	43/33%	28/36%	38/38%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al Desgarro (Urdimbre/Trama)/ Tear Strength (Warp/Weft)	6/5 daN	13/9,5 daN	6/5 daN	6/4 daN	7,5/7,5 daN	15,5/14 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Resistencia a la Costura (Urdimbre/Trama)/ Seam Slippage (Warp / Weft)	75/65 daN	95/55 daN	75/65 daN	75/65 daN	80/65 daN	85/50 daN	UNE-EN ISO 13935-1
Estabilidad al lavado (30°C) (Urdimbre/Trama)/ Washing Stability (30°C) (Warp/Weft)	Variación dimensional -2/0% / Dimensional variation -2/0%						EN ISO 5077
Resistencia a la Abrasión (Martindale) / Abrasion Resistance (Martindale)	40.000 ciclos/cycles	21.000 ciclos/cycles	40.000 ciclos/cycles	21.000 ciclos/cycles	33.000 ciclos/cycles	25.000 ciclos/cycles	UNE-EN ISO 12947-2
Resistencia al Pilling (Martindale) / Pilling Resistance (Martindale)	Grado 4 (en escala de 1 a 5) a 2.000 ciclos / Degree 4 (in a scale of 1 to 5) to 2.000 cycles						UNE-EN ISO 12945-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial light - Xenotest	4-5 (Buena - Excelente) Escala de grises / 4-5 (Good - Excellent) Grayscale 7-8 (Muy Buena - Excelente) Escala de azules / 7-8 (Very Good - Excellent) Blue scale						UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial / Colour fastness to artificial weathering (Xenotest)	4-5 (Buena - Excelente) Escala de grises / 4-5 (Good - Excellent) Grayscale						UNE-EN ISO 105 B04
Solidez colores rozamiento seco / Colour fastness with dry friction	clase 5 (Degradación nula) / class 5 (Null degradation)						ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo / Colour fastness with wet friction	clase 5 (Degradación nula) / class 5 (Null degradation)						ISO 105X12
Solidez colores al lavado (30°C) / Colour fastness to washing (30°C)	clase 5 (Degradación nula) / class 5 (Null degradation)						Método Interno basado en la norma ISO 105-C06
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥ 5						UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua / Water Repellency	≥ 4						UNE-EN ISO 4920

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%.

Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, SA Recasens se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización.

El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. SA Recasens declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes.

The indicated technical values are average values allowing a tolerance of +/- 5%.

Values in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with the current norms / regulations. Since our products are constantly adjusted to the market needs / technical advances and therefore in constant evolution, SA Recasens reserves the right to modify this data at any time, and it is customer's responsibility to verify that data that being consulted or used corresponds to the latest upgrade.

The client is responsible for the correct use of the fabric in regard to the applications for which it is designed and recommended. SA Recasens declines any responsibility in regard to the assembly and set in use on site of its products. Recasens declines all responsibility for the installation of its products if not used properly and / or in accordance with current regulations in place.