



## RECACRIL DRY

### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS

Composición / Composition	55% Fibra acrílica teñida en masa - 45% PVC / 55% Solution dyed Acrylic - 45% PVC	
Tipo de tejido / Type of textile	Acrílico impermeable translúcido / Solution dyed Acrylic, translucent waterproof finished	
Acabado / Finish	Acrílico con reverso PVC opaco mate similar cuero. Acrílico con tratamiento especial "Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho / Acrylic with backside PVC blackout mate finish, simile leather. Acrylic with Special Infinity treatment for Awning applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable	
Uso / Use	Exterior / Outdoor	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Peso / Weight	555 g/m <sup>2</sup> ± 5%	UNE-EN ISO 2286-2
Espesor / Thickness	0,61 mm	UNE-EN ISO 2286-2
Ancho / Width	220 cm ±1%	
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m	
Resistencia a la Tracción (Urdimbre / Trama) / Tensile Strength (Warp / Weft)	190/90 daN/5 cm ±5%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al Desgarro (Urdimbre / Trama) / Tear Strength (Warp / Weft)	4/3 daN ±5%	UNE-EN ISO 13937-2
Adherencia del recubrimiento / Coating adhesion	8 daN/5 cm ±5%	Método interno basado en UNE-EN ISO 2411
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial light - Xenotest	7-8	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4-5	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua / Water Repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 4920

