

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO		NORMA
Composición	100% Fibra acrílica tintada en masa	
Tipo de tejido	Acrílico semi-impermeable	
Acabado	Resinado soldable a 1 cara. Tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar al tejido	BS 7209
Gama de colores	26 colores lisos + 9 colores listados	
Uso	Exterior	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso	315 g/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127
Espesor	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho	152 cm	
Longitud de pieza	60 m	
Columna de agua	≥ 1000 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre /trama)	155/90 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura (urdimbre/trama)	20,8/24,4%	
Resistencia al desgarro (urdimbre /trama)	4/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy Buena-Excelente) Escala de azules	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua	≥ 4	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino	Sin ampollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos diluidos en agua	Limpiacristales - Sin alteraciones Amoniaco - Sin alteraciones Alcohol - Sin alteraciones Lejía - Sin alteraciones Detergente quitagrasas - Ligero oscurecimiento	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias	AATCC Test Method 100-2012
	No hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0	UNE-EN ISO 846
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
ISO 9001		ISO 9001
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE		
Factor de protección ultravioleta - UPF	50+ (Excelente protección)	AS-NZS 4399:1996



RECASENS  
BCN 1886



bimobject®

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%

Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.