

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 92

Nº Rev. 0 - 11/16



RECACRIL[®] DRY

Composición / <i>Composition</i>	100% Fibra acrílica teñida en masa / 100% <i>Solution Dyed Acrylic Fibre</i>	
Ancho / <i>Width</i>	220 cm - 86" ± 1%	
Peso / <i>Weight</i>	550 g/m ² ± 5%	UNE 53352
Recubrimiento / <i>Coating</i>	PVC	
Acabado / <i>Finish</i>	Acabado anti-manchas, antimoho y resistente al agua / <i>Finish anti-stain, rot-proof and water resistant</i>	
Grosor / <i>Thickness</i>	0,6 mm	
Columna de agua / <i>Water Column</i>	100% impermeable / 100% <i>water-proof</i>	UNE EN ISO 20811
Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i>	180 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>	90 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / <i>Tear Strength Warp</i>	4 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / <i>Tear Strength Weft</i>	3 daN ± 10%	UNE 53326
Repelencia al aceite / <i>Oil Repellency</i>	≥4	
Repelencia al agua / <i>Water Repellency</i>	≥4	
Solidez a la luz / <i>Colour Fastness</i>	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / <i>Roll Length</i>	60 m / 65.64 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com

