

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO		NORMA
Composición	100% Fibra acrílica tintada en masa	
Tipo de tejido	Acrílico reversible	
Acabado	Tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona	BS 7209
Gama de colores	104 colores lisos + 132 colores listados	
Uso	Exterior	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso	305 g/m ²	UNE-EN 12127
Espesor	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho	120 cm (estándar) 152 cm (según referencia) 220 / 250 / 300 cm (opcional)	
Longitud de pieza	60 m	
Columna de agua	≥ 300 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre /trama)	165/85 daN/5 cm	
Alargamiento a la rotura (urdimbre/trama)	27,5/25,9%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre /trama)	4,5/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy Buena-Excelente) Escala de azules	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest	4 (Buena) Escala de grises	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite	≥ 5	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua	≥ 5	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino	Sin ampollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos diluidos en agua	Limpiacristales - Sin alteraciones Amoniaco - Sin alteraciones Alcohol - Sin alteraciones Lejía - Sin alteraciones Detergente quitagrasas - Ligero oscurecimiento	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias No hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0	AATCC Test Method 100-2012 UNE-EN ISO 846
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
ISO 9001		ISO 9001
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE		
Factor de protección ultravioleta - UPF	UV80 (Excelente protección)	UV Standard 801



RECASENS
BCN 1886



bimobject

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%.
Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.